

2025

**М
И
Р
Р**

Каталог продуктов

Оглавление

BODY	2
BODY 2000	4
ML	6
ML 2000	8
АНТИГРАВИЙ	10
АНТИШУМ POLYMER	12

Производитель не несёт ответственность за последствия несоблюдения потребителем технических рекомендаций, в том числе связанных с тем, что потребитель не ознакомился с рекомендациями по применению материалов. Сведения, приведенные в настоящем техническом описании, соответствуют времени его издания. Производитель оставляет за собой право изменять технические показатели без ухудшения качества в ходе технического прогресса и по причинам, связанным с развитием производства. Производитель также не может указать все возможные условия применения материалов, поэтому потребитель несет ответственность за определение пригодности данного продукта для конкретных условий применения. Приведенные в технических описаниях рекомендации по применению требуют опытной проверки у потребителя, т.к. вне контроля производителя остаются условия послепродажного хранения, транспортировки и применения продукции, особенно, если совместно используются материалы других производителей.



BODY

Защитное антикоррозийное покрытие для днища автомобиля.

Защитный химический автопрепарат, предназначенный для профессионального использования. Предохраняет открытые участки днища новых автомобилей и автомобилей с пробегом от коррозии, негативного воздействия гравия и химических реагентов.

Обеспечивает дополнительную шумо- и термоизоляцию салона. Подходит для работы на СТО автосалонов.

Выпускается в фасовке:



650мл



1 л



59л



210л

Состав:

Битум модифицированный, плёнкообразующие, загустители, высокоочищенный уайт-спирит, ингибиторы коррозии, стабилизаторы и специализированный пакет присадок.

Содержание алифатических углеводов более 30%.

Область применения:

Предназначен для комплексной защиты днища автомобиля от:

- ✓ коррозии и окисления металла;
- ✓ повышенной влажности и сырости;
- ✓ агрессивных антиобледенительных реагентов;
- ✓ абразивного износа (гравий, песок, камни).

Технические характеристики:

Внешний вид	Полутвердое эластично-упругое матовое покрытие
Цвет	Черный
Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	57
Защитные свойства покрытия при воздействии соляного тумана, не менее, ч	600
Время высыхания на отлип при температуре + 20°C, час	24

*Продукт может быть доработан по желанию заказчика.

Рекомендуемая толщина и теоретический расход:

Толщина сухого слоя, мкм	Толщина мокрого слоя, мкм	Теоретический расход, м2/баллон
100	190	0.57

* Практический расход зависит от конфигурации окрашиваемой поверхности, качества подготовки поверхности (шероховатость), квалификации персонала, погодных условий (ветер) и окончательно уточняется на месте проведения работ.

Подготовка поверхности:

Все поверхности перед нанесением материала должны быть очищены от грязи, ржавчины, старого антикоррозионного покрытия, обезжирены и высушены. Для обезжиривания рекомендуется использовать растворитель PRIM D01.

Условия при нанесении:

При нанесении и высыхании материала температура окружающего воздуха, поверхности и самого материала не должна быть ниже + 10°C и выше + 30°C. Влажность воздуха на более 80%.

Рекомендации по применению:

Материал из литровой тары рекомендуется наносить антигравийным пистолетом. Оптимальное рабочее давление 2,0 - 6,0 ATM. Нанести материал на поверхность ровным слоем.

Материал из аэрозольной тары готов к применению и не требует разбавления. Необходимо перемешать продукт, переворачивая емкость в вертикальной плоскости в течение не менее 1 минуты. Нанести материал на поверхность ровным слоем.

По завершении работы промыть использованные инструменты растворителем PRIM D01.

Хранение:

Материал должен храниться в герметичной таре завода-изготовителя в закрытых складских помещениях или под навесом при температуре не ниже - 30°C и не выше + 30°C. В холодное время года перед применением необходимо выдерживать тару с автопрепаратом в помещении до достижения температуры продукта в пределах от + 10°C до + 30°C.

Гарантийный срок хранения составляет 24 месяца со дня изготовления. Дата изготовления указана на упаковке.

Меры безопасности:

При применении материала должны строго соблюдаться требования стандартов по технике безопасности работ, правил пожарной безопасности, промышленной санитарии. Работы производить при хорошей вентиляции с использованием индивидуальных средств защиты. Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения.

Производитель не несёт ответственность за последствия несоблюдения потребителем технических рекомендаций, в том числе связанных с тем, что потребитель не ознакомился с рекомендациями по применению материалов. Сведения, приведенные в настоящем техническом описании, соответствуют времени его издания. Производитель оставляет за собой право изменять технические показатели без ухудшения качества в ходе технического прогресса и по причинам, связанным с развитием производства. Производитель также не может указать все возможные условия применения материалов, поэтому потребитель несет ответственность за определение пригодности данного продукта для конкретных условий применения. Приведенные в технических описаниях рекомендации по применению требуют опытной проверки у потребителя, т.к. вне контроля производителя остаются условия послепродажного хранения, транспортировки и применения продукции, особенно, если совместно используются материалы других производителей.



BODY 2000

Защитное антикоррозийное покрытие для днища автомобиля.

Защитный химический автопрепарат, предназначенный для профессионального использования. Предохраняет открытые участки днища новых автомобилей и автомобилей с пробегом от коррозии, негативного воздействия гравия и химических реагентов.

Обеспечивает дополнительную шумо- и термоизоляцию салона. Подходит для работы на СТО автосалонов.

Выпускается в фасовке:  20 л / 45л



90л / 210 л

Состав:

Модифицированный битум с синтетическими смолами, комплектом присадок (включая ингибиторы коррозии), функциональными добавками, наполнителями и органическим растворителем.

Содержание алифатических углеводородов более 30%.

Область применения:

Предназначен для комплексной защиты днища автомобиля от:

- ✓ коррозии и окисления металла;
- ✓ повышенной влажности и сырости;
- ✓ агрессивных антиобледенительных реагентов;
- ✓ абразивного износа (гравий, песок, камни).

Технические характеристики:

Внешний вид	Полутвердое эластично-упругая матовая пленка
Цвет	Черный
Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	57
Объемное содержание нелетучих веществ, %, не менее	52
Плотность, г/м ³	1,091
Защитные свойства покрытия при воздействии соляного тумана, не менее, ч	960
Время высыхания на отлип при температуре + 20°C, час	24

*Продукт может быть доработан по желанию заказчика.

Подготовка поверхности:

Все поверхности перед нанесением материала должны быть очищены от грязи, ржавчины, старого антикоррозионного покрытия, обезжирены и высушены. Для обезжиривания рекомендуется использовать растворитель PRIM D01.

Условия при нанесении:

При нанесении и высыхании материала температура окружающего воздуха, поверхности и самого материала не должна быть ниже + 10°C и выше + 30°C. Влажность воздуха на более 80%.

Рекомендации по применению:

Материал рекомендуется наносить методом безвоздушного распыления с коэффициентом усиления не менее 50:1.

По завершении работы промыть использованные инструменты растворителем PRIM D01.

Хранение:

Материал должен храниться в герметичной таре завода-изготовителя в закрытых складских помещениях или под навесом при температуре не ниже - 30°C и не выше + 30°C. В холодное время года перед применением необходимо выдерживать тару с автопрепаратом в помещении до достижения температуры продукта в пределах от + 10°C до + 30°C.

Гарантийный срок хранения составляет 24 месяца со дня изготовления. Дата изготовления указана на упаковке.

Меры безопасности:

При применении материала должны строго соблюдаться требования стандартов по технике безопасности работ, правил пожарной безопасности, промышленной санитарии. Работы производить при хорошей вентиляции с использованием индивидуальных средств защиты. Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения.

Производитель не несёт ответственность за последствия несоблюдения потребителем технических рекомендаций, в том числе связанных с тем, что потребитель не ознакомился с рекомендациями по применению материалов. Сведения, приведенные в настоящем техническом описании, соответствуют времени его издания. Производитель оставляет за собой право изменять технические показатели без ухудшения качества в ходе технического прогресса и по причинам, связанным с развитием производства. Производитель также не может указать все возможные условия применения материалов, поэтому потребитель несет ответственность за определение пригодности данного продукта для конкретных условий применения. Приведенные в технических описаниях рекомендации по применению требуют опытной проверки у потребителя, т.к. вне контроля производителя остаются условия послепродажного хранения, транспортировки и применения продукции, особенно, если совместно используются материалы других производителей.



ML

Антикоррозийная защита скрытых полостей.

Напыляемый химический автопрепарат, предназначенный для профессионального использования. Предохраняет скрытые полости новых автомобилей и автомобилей с пробегом (дверные панели, боковые кузова, лонжероны и тд.) от коррозии и химических реагентов. После высыхания образует воскообразное покрытие с незначительным отливом.

Подходит для работы на СТО автосалонов.

Выпускается в фасовке:  **650мл**  **1 л**  **59л**  **210л**

Состав:

Природные и синтетические плёнообразователи с ингибиторами коррозии, функциональными добавками, наполнителями и органическим растворителем.

Содержание алифатических углеводородов более 30%.

Область применения:

Предназначен для защиты:

- ✓ скрытых полостей автомобилей, автобусов и спецтехники
- ✓ труднодоступных участков кузова в условиях производства

Обеспечивает комплексную антикоррозионную защиту для любых транспортных средств.

Технические характеристики:

Внешний вид	Однородное покрытие с незначительным отливом
Цвет	Светло-янтарный
Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	30-35
Защитные свойства покрытия при воздействии соляного тумана, не менее, ч	200
Время высыхания на отлип при температуре + 20°C, час	24

*Продукт может быть доработан по желанию заказчика.

Рекомендуемая толщина и теоретический расход:

Толщина сухого слоя, мкм	Толщина мокрого слоя, мкм	Теоретический расход, м2/баллон
60	125	2,1

* Практический расход зависит от конфигурации окрашиваемой поверхности, качества подготовки поверхности (шероховатости), квалификации персонала, погодных условий (ветер) и окончательно уточняется на месте проведения работ.

Подготовка поверхности:

Все поверхности перед нанесением материала должны быть очищены от грязи, ржавчины, старого антикоррозионного покрытия, обезжирены и высушены. Для обезжиривания рекомендуется использовать растворитель PRIM D01.

Условия при нанесении:

При нанесении и высыхании материала температура окружающего воздуха, поверхности и самого материала не должна быть ниже + 10°C и выше + 30°C. Влажность воздуха на более 80%.

Рекомендации по применению:

Материал из литровой тары рекомендуется наносить антигравийным пистолетом. Оптимальное рабочее давление 2,0 - 6,0 ATM. Нанести материал на поверхность ровным слоем.

Материал из аэрозольной тары готов к применению и не требует разбавления. Необходимо перемешать продукт, переворачивая емкость в вертикальной плоскости в течение не менее 1 минуты. Нанести материал на поверхность ровным слоем.

По завершении работы промыть использованные инструменты растворителем PRIM D01.

Хранение:

Материал должен храниться в герметичной таре завода-изготовителя в закрытых складских помещениях или под навесом при температуре не ниже - 30°C и не выше + 30°C. В холодное время года перед применением необходимо выдерживать тару с автопрепаратом в помещении до достижения температуры продукта в пределах от + 10°C до + 30°C.

Гарантийный срок хранения составляет 24 месяца со дня изготовления. Дата изготовления указана на упаковке.

Меры безопасности:

При применении материала должны строго соблюдаться требования стандартов по технике безопасности работ, правил пожарной безопасности, промышленной санитарии. Работы производить при хорошей вентиляции с использованием индивидуальных средств защиты. Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения.

Производитель не несет ответственность за последствия несоблюдения потребителем технических рекомендаций, в том числе связанных с тем, что потребитель не ознакомился с рекомендациями по применению материалов. Сведения, приведенные в настоящем техническом описании, соответствуют времени его издания. Производитель оставляет за собой право изменять технические показатели без ухудшения качества в ходе технического прогресса и по причинам, связанным с развитием производства. Производитель также не может указать все возможные условия применения материалов, поэтому потребитель несет ответственность за определение пригодности данного продукта для конкретных условий применения. Приведенные в технических описаниях рекомендации по применению требуют опытной проверки у потребителя, т.к. вне контроля производителя остаются условия послепродажного хранения, транспортировки и применения продукции, особенно, если совместно используются материалы других производителей.



ML 2000

Профессиональная антикоррозийная защита скрытых полостей.

Напыляемый химический автопрепарат, предназначенный для профессионального использования. Предохраняет скрытые полости новых автомобилей и автомобилей с пробегом (дверные панели, боковые кузова, лонжероны и тд.) от коррозии и химических реагентов. После высыхания образует воскообразное покрытие с

незначительным отливом.

Подходит для работы на СТО автосалонов.

Выпускается в фасовке:  20 л / 45л  90л / 210 л

Состав:

Природные и синтетические плёнообразователи с ингибиторами коррозии, функциональными добавками, наполнителями и органическим растворителем.

Содержание алифатических углеводородов более 30%.

Область применения:

Предназначен для защиты:

- ✓ скрытых полостей автомобилей, автобусов и спецтехники
- ✓ труднодоступных участков кузова в условиях производства

Обеспечивает комплексную антикоррозионную защиту для любых транспортных средств.

Технические характеристики:

Внешний вид	Полутвердое эластично-упругое покрытие
Цвет	От светло-желтого до коричневого
Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	50
Объемное содержание нелетучих веществ, %, не менее	48.7
Плотность, г/м ³	0.929
Защитные свойства покрытия при воздействии соляного тумана, не менее, ч	1200
Время высыхания на отлип при температуре + 20°C, час	24

*Продукт может быть доработан по желанию заказчика.

Рекомендуемая толщина и теоретический расход:

Толщина сухого слоя, мкм	Толщина мокрого слоя, мкм	Теоретический расход, м2/баллон
80	170	160

* Практический расход зависит от конфигурации окрашиваемой поверхности, качества подготовки поверхности (шероховатость), квалификации персонала, погодных условий (ветер) и окончательно уточняется на месте проведения работ.

Подготовка поверхности:

Все поверхности перед нанесением материала должны быть очищены от грязи, ржавчины, старого антикоррозийного покрытия, обезжирены и высушены. Для обезжиривания рекомендуется использовать растворитель PRIM D01.

Условия при нанесении:

При нанесении и высыхании материала температура окружающего воздуха, поверхности и самого материала не должна быть ниже + 10°С и выше + 30°С. Влажность воздуха на более 80%.

Рекомендации по применению:

Материал рекомендуется наносить методом безвоздушного распыления с использованием специальных насадок для нанесения на внутренние полости. Продукт готов к применению и не требует разбавления. Необходимо перемешать продукт в течение не менее 1 минуты. Нанести материал на поверхность ровным слоем.

По завершении работы промыть использованные инструменты растворителем PRIM D01.

Хранение:

Материал должен храниться в герметичной таре завода-изготовителя в закрытых складских помещениях или под навесом при температуре не ниже - 30°С и не выше + 30°С. В холодное время года перед применением необходимо выдерживать тару с автопрепаратом в помещении до достижения температуры продукта в пределах от + 10°С до + 30°С.

Гарантийный срок хранения составляет 12 месяцев со дня изготовления. Дата изготовления указана на упаковке.

Меры безопасности:

При применении материала должны строго соблюдаться требования стандартов по технике безопасности работ, правил пожарной безопасности, промышленной санитарии. Работы производить при хорошей вентиляции с использованием индивидуальных средств защиты. Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения.

Производитель не несёт ответственность за последствия несоблюдения потребителем технических рекомендаций, в том числе связанных с тем, что потребитель не ознакомился с рекомендациями по применению материалов. Сведения, приведенные в настоящем техническом описании, соответствуют времени его издания. Производитель оставляет за собой право изменять технические показатели без ухудшения качества в ходе технического прогресса и по причинам, связанным с развитием производства. Производитель также не может указать все возможные условия применения материалов, поэтому потребитель несет ответственность за определение пригодности данного продукта для конкретных условий применения. Приведенные в технических описаниях рекомендации по применению требуют опытной проверки у потребителя, т.к. вне контроля производителя остаются условия послепродажного хранения, транспортировки и применения продукции, особенно, если совместно используются материалы других производителей.



АНТИГРАВИЙ

Антигравийная защита нижней части кузова.

Прочное защитное покрытие от абразивного воздействия. Образует износостойкий слой, эффективно защищающий пороги и нижнюю часть кузова от гравия, песка и дорожных реагентов.

Подходит для работы на СТО автосалонов.

Выпускается в фасовке:



1л

Состав:

Природные и синтетические смолы, армирующие наполнители, функциональные добавки, ингибиторы коррозии в органических растворителях. Содержание алифатических углеводородов не менее 15, но не более 30%.

Область применения:

Предназначен для:

- ✓ защиты наиболее уязвимых зон кузова от пескоструйного воздействия
- ✓ предотвращения коррозии нижней части автомобиля
- ✓ дополнительной шумоизоляции кузова

Оптимальное решение для защиты порогов и нижних элементов кузова от агрессивного воздействия дорожного покрытия.

Технические характеристики:

Внешний вид	Эластично-упругое покрытие, гладкое или структурированное
Цвет	Черный, серый, белый
Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	55
Объемное содержание нелетучих веществ, %, не менее	42.3
Плотность, г/м³	1.164
Защитные свойства покрытия при воздействии соляного тумана, не менее, ч	600

*Продукт может быть доработан по желанию заказчика.

Рекомендуемая толщина и теоретический расход:

Толщина сухого слоя, мкм	Толщина мокрого слоя, мкм	Теоретический расход, м2/баллон
150	360	450
200	480	600
250	600	750

* Практический расход зависит от конфигурации окрашиваемой поверхности, качества подготовки поверхности (шероховатости), квалификации персонала, погодных условий (ветер) и окончательно уточняется на месте проведения работ.

Время высыхания однослойного покрытия:

Степень высыхания	Толщина сухого слоя, мкм		
	150	200	250
Время высыхания покрытия до степени 3 при температуре (20±0,5)°C, час	2	2.5	4
Время высыхания покрытия до степени 5 при температуре (20±0,5)°C, час	5	6.5	8
До полного набора физикомеханических свойств, сутки	7	7	7

* Перекрестие автомаляями допускается после высыхания до степени 3 в соответствующей толщине. Рекомендуется лёгкая механическая шлифовка с размером зерна не более P600 в случае, если перед нанесением последующего слоя покрытие достигло степени 5.

Подготовка поверхности:

Все поверхности перед нанесением материала должны быть очищены от грязи, ржавчины, старого антикоррозионного покрытия, обезжирены и высушены. Для обезжиривания рекомендуется использовать растворитель PRIM D01.

Условия при нанесении:

При нанесении и высыхании материала температура окружающего воздуха, поверхности и самого материала не должна быть ниже + 10°C и выше + 30°C. Влажность воздуха на более 75%.

Рекомендации по применению:

Материал рекомендуется наносить антигравийным пистолетом с рабочим давлением 2,0 - 6,0 ATM. Продукт готов к применению и не требует разбавления. Необходимо перемешать продукт, переворачивая емкость в вертикальной плоскости в течение не менее 1 минуты. Нанести материал на поверхность ровным слоем.

По завершении работы промыть использованные инструменты растворителем PRIM D01.

Хранение:

Материал должен храниться в герметичной таре завода-изготовителя в закрытых складских помещениях или под навесом при температуре не ниже - 30°C и не выше + 30°C. В холодное время года перед применением необходимо выдерживать тару с автопрепаратом в помещении до достижения температуры продукта в пределах от + 10°C до + 30°C.

Гарантийный срок хранения составляет 18 месяцев со дня изготовления. Дата изготовления указана на упаковке.

Меры безопасности:

При применении материала должны строго соблюдаться требования стандартов по технике безопасности работ, правил пожарной безопасности, промышленной санитарии. Работы производить при хорошей вентиляции с использованием индивидуальных средств защиты. Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения.

Производитель не несёт ответственность за последствия несоблюдения потребителем технических рекомендаций, в том числе связанных с тем, что потребитель не ознакомился с рекомендациями по применению материалов. Сведения, приведенные в настоящем техническом описании, соответствуют времени его издания. Производитель оставляет за собой право изменять технические показатели без ухудшения качества в ходе технического прогресса и по причинам, связанным с развитием производства. Производитель также не может указать все возможные условия применения материалов, поэтому потребитель несет ответственность за определение пригодности данного продукта для конкретных условий применения. Приведенные в технических описаниях рекомендации по применению требуют опытной проверки у потребителя, т.к. вне контроля производителя остаются условия послепродажного хранения, транспортировки и применения продукции, особенно, если совместно используются материалы других производителей.



АНТИШУМ POLYMER

Полимерное шумопоглощающее покрытие.

Инновационный материал для комплексной защиты кузова с цветовой индикацией высыхания. Обладает высокой эластичностью и отличной укрывистостью даже при однослойном нанесении. Материал быстро высыхает и перекрывается любыми лакокрасочными системами. Водная основа препарата делает материал экологически безопасным.

Подходит для работы на СТО автосалонов.

Выпускается в фасовке:  1л

Состав:

Модифицированный высоконаполненный акриловый полимер, керамические вакуумированные микросферы, волокнистые армирующие функциональные микронаполнители, диспергированный антикоррозийный пигмента основе фосфата цинка, эластифицирующие агенты.

Область применения:

- ✓ антигравийная защита бамперов и нижних панелей кузова
- ✓ защита дверных порогов и ходовой части
- ✓ шумоизоляция колесных арок
- ✓ антикоррозионная обработка уязвимых элементов

Технические характеристики:

Внешний вид	Однородное, без посторонних включений, гладкое или структурированное
Цвет	От темно-серого до черного
Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	59
Объемное содержание нелетучих веществ, %, не менее	52
Плотность, г/м ³	1.15

*Продукт может быть доработан по желанию заказчика.

Рекомендуемая толщина и теоретический расход:

Толщина сухого слоя, мкм	Толщина мокрого слоя, мкм	Теоретический расход, кг/м ²
300	580	670
600	1160	1350

* Практический расход зависит от конфигурации окрашиваемой поверхности, качества подготовки поверхности (шероховатость), квалификации персонала, погодных условий (ветер) и окончательно уточняется на месте проведения работ.

Время высыхания однослойного покрытия:

Степень высыхания	Температура
-------------------	-------------

	+20°C	+60°C
До степени 3 - мин, не более - час, не более	- 2.5	25 -
До полного набора физико-механических свойств, сутки	7	-

* Перед сушкой материала при температуре +60°C необходимо выдержать покрытие при температуре +20°C не менее 10 минут. С увеличением толщины покрытия, рекомендуется увеличивать время выдержки перед горячей сушкой.**С увеличением толщины покрытия время высыхания до степени 3 увеличивается пропорционально.

Подготовка поверхности:

Все поверхности перед нанесением поверхности тщательно очищают от грязи, пыли, смазки органическим растворителем или водным раствором моющего средства с последующей промывкой водой и сушкой. Для обезжиривания рекомендуется использовать растворитель PRIM D01.

Условия при нанесении:

При нанесении и высыхании материала температура окружающего воздуха, поверхности не должна быть ниже +10°C и выше +30°C. Влажность воздуха не более 85%. Температура металлической поверхности должна быть на 3°C выше точки росы.

Рекомендации по применению:

Материал рекомендуется наносить методом пневматического распыления с помощью антигравийного пистолета. Оптимальное рабочее давление от 2,0 до 6,0 атм. Продукт готов к применению и не требует разбавления. Необходимо перемешать продукт, переворачивая емкость в вертикальной плоскости в течение не менее 1 минуты. Нанести материал на поверхность ровным слоем. При необходимости допускается разбавление водой в количестве не более 10%. По завершении работы промыть использованные инструменты растворителем PRIM D01.

Хранение:

Материал должен храниться в герметичной таре производителя в складских помещениях или под навесом. Хранение и транспортирование при температуре от -0°C и не выше + 30°C, без воздействия прямых солнечных лучей. Допускается до трёх циклов заморозки-оттаивания* автопрепарата без ухудшения свойств. После заморозки, перед применением необходимо выдержать автопрепарат в течение не менее 18 часов при комнатной температуре.

Гарантийный срок хранения составляет 12 месяцев со дня изготовления. Дата изготовления указана на упаковке.

*Одним циклом заморозки-оттаивания считается заморозка материала до температуры -20±2°C в течение 8 часов, затем выдержка при комнатной температуре не менее 18 часов и тщательное перемешивание материала перед применением.

Меры безопасности:

При применении материала должны строго соблюдаться требования стандартов по технике безопасности работ, правил пожарной безопасности, промышленной санитарии. Работы производить при хорошей вентиляции с использованием индивидуальных средств защиты. Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения.

Производитель не несёт ответственность за последствия несоблюдения потребителем технических рекомендаций, в том числе связанных с тем, что потребитель не ознакомился с рекомендациями по применению материалов. Сведения, приведенные в настоящем техническом описании, соответствуют времени его издания. Производитель оставляет за собой право изменять технические показатели без ухудшения качества в ходе технического прогресса и по причинам, связанным с развитием производства. Производитель также не может указать все возможные условия применения материалов, поэтому потребитель несет ответственность за определение пригодности данного продукта для конкретных условий применения. Приведенные в технических описаниях рекомендации по применению требуют опытной проверки у потребителя, т.к. вне контроля производителя остаются условия послепродажного хранения, транспортировки и применения продукции, особенно, если совместно используются материалы других производителей.



Жидкие подкрылки

Профессиональная антикоррозийный материал для защиты колесных арок.

Профессиональное решение для защиты наиболее уязвимых зон автомобиля от абразивного износа и коррозии. Образует прочное эластичное покрытие, устойчивое к абразивному воздействию.

Подходит для работы на СТО автосалонов.

Выпускается в фасовке:



Состав:

Битум, модифицированный синтетическими смолами, наполнители ингибиторы коррозии, пакет присадок в органических растворителях. Содержание алифатических углеводородов не менее 15, но не более 30%.

Область применения:

- ✓ защита арок колес от песка и щебня
- ✓ антикоррозийная обработка металлических поверхностей
- ✓ дополнительная шумоизоляция кузова

Технические характеристики:

Внешний вид	Эластично-упругое покрытие, гладкое или структурированное
Цвет	Черный
Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	60
Объемное содержание нелетучих веществ, %, не менее	51.7
Плотность, г/м ³	1.143
Защитные свойства покрытия при воздействии соляного тумана, не менее, ч	1200
Время высыхания на отлип при температуре + 20°C, час	24

*Продукт может быть доработан по желанию заказчика.

Рекомендуемая толщина и теоретический расход:

Толщина сухого слоя, мкм	Толщина мокрого слоя, мкм	Теоретический расход, г/м ²
450	900	1000

* Практический расход зависит от конфигурации окрашиваемой поверхности, качества подготовки поверхности (шероховатость), квалификации персонала, погодных условий (ветер) и окончательно уточняется на месте проведения работ.

Подготовка поверхности:

Все поверхности перед нанесением материала должны быть очищены от грязи, ржавчины, старого антикоррозионного покрытия, обезжирены и высушены. Для обезжиривания рекомендуется использовать растворитель PRIM D01.

Условия при нанесении:

При нанесении и высыхании материала температура окружающего воздуха, поверхности и самого материала не должна быть ниже + 10°C и выше + 30°C. Влажность воздуха на более 80%.

Рекомендации по применению:

Материал рекомендуется наносить антигравийным пистолетом. Оптимальное рабочее давление 2.0 - 6.0 ATM. Продукт готов к применению и не требует разбавления. Необходимо перемешать продукт, переворачивая емкость в вертикальной плоскости в течение не менее 1 минуты. Нанести материал на поверхность ровным слоем.

По завершении работы промыть использованные инструменты растворителем PRIM D01.

Хранение:

Материал должен храниться в герметичной таре завода-изготовителя в закрытых складских помещениях или под навесом при температуре не ниже - 30°C и не выше + 30°C. В холодное время года перед применением необходимо выдерживать тару с автопрепаратом в помещении до достижения температуры продукта в пределах от + 10°C до + 30°C.

Гарантийный срок хранения составляет 24 месяца со дня изготовления. Дата изготовления указана на упаковке.

Меры безопасности:

При применении материала должны строго соблюдаться требования стандартов по технике безопасности работ, правил пожарной безопасности, промышленной санитарии. Работы производить при хорошей вентиляции с использованием индивидуальных средств защиты. Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения.

Производитель не несёт ответственность за последствия несоблюдения потребителем технических рекомендаций, в том числе связанных с тем, что потребитель не ознакомился с рекомендациями по применению материалов. Сведения, приведенные в настоящем техническом описании, соответствуют времени его издания. Производитель оставляет за собой право изменять технические показатели без ухудшения качества в ходе технического прогресса и по причинам, связанным с развитием производства. Производитель также не может указать все возможные условия применения материалов, поэтому потребитель несет ответственность за определение пригодности данного продукта для конкретных условий применения. Приведенные в технических описаниях рекомендации по применению требуют опытной проверки у потребителя, т.к. вне контроля производителя остаются условия послепродажного хранения, транспортировки и применения продукции, особенно, если совместно используются материалы других производителей.



Оборудование

При обработке автомобилей для достижения оптимального защитного эффекта, равномерного нанесения и экономичного расхода материалов рекомендуется использовать профессиональное и полупрофессиональное оборудование, которое предлагает PRIM. Мы выпускаем не только антикоррозионные составы, но и подбираем под них подходящие решения для нанесения – от ручных пистолетов до насосов для бочек объемом 59 и 210 литров.

Антигравийный пистолет для нанесения антикоррозионных материалов

Технические характеристики:

Рекомендуемая тара	1 л
Рекомендуемое рабочее давление	3-6 АТМ
Область применения	Колесные арки, днище

- ✓ Равномерное покрытие;
- ✓ Простая настройка давления;
- ✓ Устойчивый факел.

ТЕККО HRS Spray Gun

Технические характеристики:

Рекомендуемая тара	1 л
Рекомендуемое рабочее давление	6-8 АТМ
Область применения	Скрытые полости кузова
Насадки	Крючок, Гибкая

- ✓ Проникновение в сложные зоны;
- ✓ Компактный корпус;

Безвоздушный НАСОС для нанесения из бочек

Для обработки автомобилей на профессиональном уровне при больших объёмах нанесения антикоррозионных материалов Текко предлагает специализированные установки безвоздушного и комбинированного распыления. Оборудование подбирается в зависимости от типа состава и области его применения.

Технические характеристики:

Модель	Тип распыления	Рабочее давление	Область применения
Graco Fire-ball 50:1	Безвоздушное	6-8 ATM	Обработка днища, арок
Assalub 26:1	Безвоздушное	6-8 ATM	Обработка днища, арок
Tekko high pressure pump 45:1	Безвоздушное	6-8 ATM	Обработка днища, скрытых полостей с помощью насадок.
Graco Fire-ball 3:1	Комбинированное	6-8 ATM	Обработка днища, скрытых полостей с помощью насадок.

- ✓ Совместимы с бочками объёмом 59 и 210 литров;
- ✓ Обеспечивают стабильную и мощную подачу материала;
- ✓ Рекомендуются для станций технического обслуживания и предприятий с высокими объёмами работ.

Производитель не несёт ответственность за последствия несоблюдения потребителем технических рекомендаций, в том числе связанных с тем, что потребитель не ознакомился с рекомендациями по применению материалов. Сведения, приведенные в настоящем техническом описании, соответствуют времени его издания. Производитель оставляет за собой право изменять технические показатели без ухудшения качества в ходе технического прогресса и по причинам, связанным с развитием производства. Производитель также не может указать все возможные условия применения материалов, поэтому потребитель несет ответственность за определение пригодности данного продукта для конкретных условий применения. Приведенные в технических описаниях рекомендации по применению требуют опытной проверки у потребителя, т.к. вне контроля производителя остаются условия послепродажного хранения, транспортировки и применения продукции, особенно, если совместно используются материалы других производителей.